

TEC7 – elastische Kleb- und Dichtmasse

Technische Details im Überblick

Versprühbarkeit:	bei 23°C 140g/min
Aushärtung:	bei 23°C nach 8 min, klebfrei nach 25 min ausgehärtet nach 24 h unter normalen Bedingungen nach 24 Stunden / 6 mm nach 48 Stunden / 7 mm nach 72 Stunden / 8 mm
Härte:	60 Shore A / DIN 53505
Klebkraft:	26,5 kg/cm ² (265 N/cm ²)
Rissfestigkeit:	14 kg/cm ² (140 N/cm ²)
Thermische Stabilität:	-30°C bis +95°C (+155°C max. 30 min)
Dehnung bei Bruch:	> 350 %
Chemische Beständigkeit:	alifatische Lösemittel, Öle, Fette, verdünn.org. Säure, Lauge, Ester, Ketonen, Aromaten
Produktbeschreibung:	klebt alle Materialien überstreichbar und überlackierbar sehr gute UV-Beständigkeit unter Wasser verklebbar Kartusche härtet nicht aus - lange lagerfähig lebensmittelecht, lösemittelfrei resistent gegen Schimmel und Bakterien vibrationsbeständig (MS-Polymer) - keine Bruchgefahr ersetzt jede Art von Montageklebstoff dient zum Verkleben und Abdichten für innen u. außen Sanitär dichtstoff zum Verfugen u. Verkleben v. Fliesen für ein perfektes Finish TEC7-CLEANER verwenden ausbalancierte Gehäusepistole TEC-GUN einsetzen
Anwendung:	
Anmerkung:	
Verpackungseinheit:	12 Stk. Karton / Kartusche 310 ml
Farbton:	weiß ca. RAL 9003 grau ca. RAL 7030
Artikelnummer:	T007

05/2015